

## Желтая маскирующая лента для промышленных применений 301+

Техническая ин	формация			Декабрь, 2012
Описание продукта	Маскирующая желтая л желтого цвета для маск маркировки			
Конструкция	Основа	Адгезив	Цвет	Стандартная длина рулона
	Гладкая крепированная бумага	Каучуковый	Желтый	55 M
Типичные физические свойства	Замечание: следующая т должна быть использова		фикации	
				дика ASTM
	Адгезия к стали	33 Н/100 мм	D-333	
	Прочность на разрыв	385 Н/100 мм	D-375	
	Удлинение при разрыве	12 %	D-375	59
	Толщина ленты	0.16 мм	D-365	52
	Температурная стойкость	до 107°C (30 мин	іут)	
Особенности	<ul> <li>Лента для промышленных применений, где могут предъявляться повышенные требования к прочности и температурной стойкости</li> <li>Каучуковый адгезив 3М надежно приклеивается к большинству поверхностей – металлам, резине, стеклу, пластику – и удаляется без следов одним куском</li> <li>Прочная основа ленты из желтой крепированной бумаги обеспечивает стойкость к пропусканию большинства красок и улучшает видимость в процесс маскирования</li> <li>Четкая линия окраса</li> <li>Температурная стойкость до 107°С в течение 30 минут. Реальное поведение может отличаться в каждом отдельном случае. Мы рекомендуем предварительное тестирование в каждом случае.</li> </ul>			
Хранение	Храните при нормальных условиях (21°C) и 50% относительной влажности			
Срок хранения	Для получения лучших результатов используйте ленту в течение 12 месяцев со дня производства			

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания 3M не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

Ваш дистрибьютор: ОДО «Орфей» 246007, Республика Беларусь, г. Гомель, ул. Советская, 133 +375 232 60-52-66 +375 44 566-39-99 +375 29 356-52-66