



Армированная лента 3939

Техническая информация

Июнь, 2005

Описание продукта	3М™ Армированная лента 3939 это соединение водонепроницаемой полиэтиленовой пленки, нанесенной поверх тканной основы, с каучуковым клеем, используемым в применениях армированных лент			
Конструкция продукта	Тип адгезива	Каучуковый		
	Основа	Полиэтиленовая пленка поверх ткани		
	Ширина рулона (стандартная)	24, 48, 72, 96 мм		
	Длина рулона (стандартная)	54,8 м		
	Цвет ленты	Серый		
Характеристики	Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией			
	Адгезия к нержавеющей стали	6 Н/10мм	ASTM D-3330	
	Прочность на разрыв	43,8 Н/10 мм	ASTM D-3759	
	Удлинение при разрыве	17%	ASTM D-3759	
	Толщина	0.23 мм	ASTM D-3652	
	Диапазон температур эксплуатации	До 93°C		
	Пожаростойкость	Соответствует стандарту UL 723	ASTM E-84	
	Особенности	- Легко рвется руками, что делает ленту удобной в работе - Соответствует стандартам UL 723, HUD и BOCA - Низкая клеекость кромки рулона (48 мм) позволяет ей оставаться чище, что уменьшает загрязнение поверхности и снижает отходы - Отдельная упаковка каждого рулона сохраняет чистоту рулона и уменьшает отходы - Номер продукта, напечатанный на сердечнике рулона, позволяет быть уверенным, что используется верный продукт - Водонепроницаемая полиэтиленовая пленка увеличивает срок службы соединения - Хорошая прочность на разрыв для трудных применений - Каучуковый адгезив активно прилипает к большинству поверхностей, что обеспечивает хорошую силу склейки и плотную герметизацию		
		Применения	- Для ниспадающих полиэтиленовых перекрытий, использующихся для обеспечения герметизации, индустриального маскирования и защиты во время пескоструйного удаления избытков нанесения. - Заплаты, армирование (усиление), пакетирование, защита от влажности, герметизация, сращивание, временный ремонт - Применения ленты и изоляция сращивания - Полезна для укрепления и грунтования трещин в покрытиях, фиксации проводов на поверхности и их защиты, а также при креплении досок для плакатов	



Армированная лента 3939

Хранение	Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°С и относительной влажности 40-60 % в заводской упаковке
Срок хранения	Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с момента производства

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению.

В этой связи компания 3М не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

Ваш дистрибьютор:

ОДО «Орфей»
246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Советская, 133
+375 232 60-52-66
+375 44 566-39-99
+375 29 356-52-66

