



Самоклеящаяся лента армированная стекловолокном 895

Технические характеристики

Выпуск : Март 2006

Описание продукта	Основы ленты состоит из двуосноориентрованного полипропилена Scotch Pro™, усиленного нитями из стеклоткани по длине рулона	Адгезив на основе синтетического каучука позволяет использовать ленту на различных поверхностях	Основы из двуосноориентрованного полипропилена обеспечивает отличную стойкость к абразивным воздействиям, влажной среде, стиранию
--------------------------	--	---	---

Технические данные (не для спецификаций)

Тип адгезива	Синтетический каучуковый	Метод оценки параметров ленты - ASTM
Основы	Двуосноориентрованный полипропилен ScotchPro™, усиленный нитями из полиэстера в одном направлении прозрачного цвета	
Толщина	0,15 мм	D-3652
Цвет ленты	Прозрачный	
Срок хранения	12 месяцев с момента производства при 18- 21° С и 40 - 50% относительной влажности	

Характеристики (не для составления спецификаций)

Адгезия к стали	6,0 N/см	D-3330
Прочность на разрыв	525 N/см	D-3759
Относительное удлинение до разрыва	4,5 %	D- 3759
Минимальная температура нанесения:	0°С	
Ленту следует наносить на чистую, сухую поверхность. Желательно наносить ленту при комнатной температуре. В этом случае нанесенная лента легко переносит температурные воздействия, встречаемые при транспортировке и хранении товаров.		

Свойства

- Высокая прочность ленты в поперечном и продольном направлении
- Обеспечивает читабельность печатной информации сквозь ленту
- Превосходная начальная адгезия
- Не стареет
- Обеспечивает долговечность упаковки
- Работает лучше чем бумажная лента во время транспортировки во внешней среде
- Превосходная удерживающая способность в различных применениях

Порядок применения

Для получения хороших результатов, ленту следует наносить на сухую чистую поверхность при температуре не ниже 0°C

После нанесения необходимо прижать ленту к поверхности.

Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. В этой связи компания ЗМ не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший результатом следования этим рекомендациям.

Ваш дистрибьютор:

ОДО «Орфей»
246007, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Советская, 133
+375 232 60-52-66
+375 44 566-39-99
+375 29 356-52-66

