ЗМ Виниловая лента471/4712 (с лайнером)

| Описание | пролукта |
|----------|----------|
| Onncanne | продукта |

3М™ Виниловая лента 471 и 4712 это лента с разными цветами (9 цветов плюс прозрачный), виниловой основой, с каучуковым адгезивом, идеальна для разметки областей движения, обеспечения безопасности, цветовой кодировки, защиты от истирания, маскирования, герметизации, сращивания и других частых применений 3М™ Виниловая лента 4712 это версия 3М™ Виниловой ленты 471 с лайнером, которая может использоваться для высечки.

| Конструкция продукта | Продукт | 3М™ Виниловая лента 471 | 3М™ Виниловая лента 4712 |
|-------------------------|-------------------------------|---|---|
| | Тип адгезива | Каучуковый | Каучуковый |
| | Основа | 0.1 мм пигментированного и прозрачного винила | 0.1 мм пигментированного и прозрачного винила Лайнер – 0.028 мм бумаги премиум |
| | Длина рулона (стандартная) | 33 м | 33 м |
| | Цвет ленты | Желтый, белый, красный, черный, коричневый, зеленый, оранжевый, пурпурный, голубой и прозрачный | Желтый, белый, красный, черный, коричневый, зеленый, оранжевый, пурпурный, голубой и прозрачный |

| Характеристики | Замечание: Следующие ниже техническая информация и данные могут быть приняты во внимание как типичные, но не являются спецификацией | | | |
|----------------|---|--------------|-------------|--|
| | Свойства цветных лент: Адгезия к нержавеющей стали | 2.5 Н/ 10 мм | ASTM D-3330 | |
| | Прочность на разрыв | 28 Н/ 10 мм | ASTM D-3759 | |
| | Удлинение при разрыве | 130% | ASTM D-3759 | |
| | Толщина основы | 0.1 мм | ASTM D-3652 | |
| | Общая толщина | 0.13 мм | ASTM D-3652 | |
| | Диапазон температур эксплуатации | 4° - 77°C | | |
| | Свойства прозрачной ленты: Адгезия к нержавеющей стали | 2.8 Н/10мм | ASTM D-3330 | |
| | Прочность на разрыв | 28 Н/10 мм | ASTM D-3759 | |
| | Удлинение при разрыве | 180% | ASTM D-3759 | |
| | Толщина основы | 0.1 мм | ASTM D-3652 | |
| | Общая толщина | 0.14 мм | ASTM D-3652 | |

+375 44 566-39-99 +375 29 356-52-66

| Особенности | - Пигментированные основы сохраняют свои яркие цвета даже при сильном | | | |
|---|--|--|--|--|
| | истирании. | | | |
| | - Эластичность и способность к необратимой деформации делает ленту | | | |
| | идеальной для нанесения на искривленные и неровные поверхности. | | | |
| | - Более долгий срок службы по сравнению с похожими продуктами, которые | | | |
| | покрашены по поверхности | | | |
| | - Более длительные периоды между нанесением помогают увеличить | | | |
| | продуктивность | | | |
| | - Удобна для множества неровных поверхностей | | | |
| | - Стойкость к истиранию и более долгое время службы в применении | | | |
| | - Способность к необратимой деформации обеспечивает получение нужного | | | |
| | контура нанесения ленты при маскировании, маркировке и герметизации | | | |
| | - Простота работы, нет нужды в частом нанесении заново и улучшенный | | | |
| | внешний вид | | | |
| | - Яркие цвета для цветовой кодировки или маркировки привлекают внимание | | | |
| | и помогают улучшить безопасность предприятия | | | |
| | - Каучуковый клей обеспечивает хорошую адгезию к большинству | | | |
| | поверхностей для простоты применения и прекрасной стойкости на разрыв | | | |
| | - Чистое удаление помогает сократить затраты на уборку и труд | | | |
| | - Хорошая стойкость к растворителям обеспечивает прекрасную защиту и | | | |
| | долгий срок службы продукта | | | |
| Порядок применения | - Для достижения лучших результатов наносить на чистую, сухую | | | |
| 1 | поверхность при температуре от 16°C до 27°C | | | |
| | Замечание: Хотя 3М™ Виниловая лента 471 и 4712 стойка к большинству часто | | | |
| | применяемых растворителей следует остерегаться кетонов, хлорированных | | | |
| | углеводородов и сложных эфиров, содержащихся в растворителях лаков, | | | |
| | обезжиривающих составах, растворителях красок и т.п., которые могут | | | |
| | привести к вздутию или закручиванию основы | | | |
| | | | | |
| Применения | - Идеальна для маскирования, обертывания или герметизации неровных или | | | |
| | выгнутых поверхностей | | | |
| | - Прекрасна для большинства случаев, когда необходимо разметить | | | |
| | территорию или обеспечить дополнительную безопасность | | | |
| | - Идеальна для цветовой кодировки, защиты от истирания, декора и | | | |
| | сращивания | | | |
| Хранение | Хранить при нормальных условиях при температуре от 16° до 27°C и относительной | | | |
| влажности 40-60 % в заводской упаковке. | | | | |
| | Biantioeth to oo to b subodeken fluxoble. | | | |
| Срок хранения | Для сохранения лучших качеств, используйте продукт до истечения 18 месяцев с | | | |
| 1 1 | момента производства | | | |
| | | | | |
| | олучены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по | | | |
| | аны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако покупателю следует | | | |
| | гания с целью установить соответствие изделий предполагаемому им применению. | | | |
| результатом следования этим | И не несет какой-либо ответственности за прямой или косвенный ущерб или урон, ставший | | | |
| | л рекомендациям. | | | |
| Ваш дистрибьютор: | | | | |
| ОДО «Орфей» | N/A | | | |
| 246007, Республика Белар | | | | |
| г. Гомель, ул. Советская, 1 275 222 60 52 66 | 155 | | | |
| +375 232 60-52-66 | | | | |