

Цианоакрилатные клеи 3M™ Scotch-Weld™

Цианоакрилатные клеи Scotch-Weld™ мгновенного действия, которые за секунды соединяют металлы, пластмассы, древесину и резину. Благодаря разной вязкости (от жидкости до геля) появляется ряд других преимуществ, что улучшает сам процесс работы и эстетический вид изделия.

Основные преимущества:

- очень быстрое отверждение при комнатной температуре;
- однокомпонентный состав;
- не содержат растворителей;
- линия соединения почти не видна;
- высокая термостойкость.



Номер	Цвет	Заполнение зазоров (мм)	Вязкость (сPs)	Темп. стойкость (°C)	Время достижения отпускной прочности, секунд	Полное отвержде-ние (ч)	Описание
Цианоакрилатные клеи универсальные							Универсальность в применении: автомобили, потребительские товары, игрушки, резиновые, пластмассовые детали. *EC40 - быстрое склеивание.
EC5	Прозрачн.	0.05	5 жидкий	-50°C - +80°C	5-15	24	
EC40	Прозрачн.	0.10	40 ср. вязкость	-50°C - +80°C	10-30	24	
EC100	Прозрачн.	0.15	100	-50°C - +80°C	10-40	24	
EC1500	Прозрачн.	0.20	1500 вязкий	-50°C - +80°C	20-60	24	
EC2500	Прозрачн.	0.20	2500 невязкий	-50°C - +80°C	20-60	24	
Цианоакрилатные клеи без запаха							
L0100	Прозрачн.	0.15	100 ср. вязкость	-50°C - +70°C	10-60	24	Для деталей точной сборки: тюбики для косметики, скрытые соединения, эстетически важные участки.
Цианоакрилатные клеи для склеивания металлов							
MC100	Прозрачн.	0.15	100	-50°C - +80°C	5-20	24	Обладает слабой вязкостью.
MC1500	Прозрачн.	0.20	1500	-50°C - +80°C	5-60	24	Обладает высокой вязкостью.
Цианоакрилатные клеи для склеивания пластика и резины							
PR20	Прозрачн.	0.10	20	-50°C - +80°C	2-20	24	Используется на плотно прилегающих, гладких поверхностях пластика и резин. Возможно использование на предварительно соединенных деталях.
PR40	Прозрачн.	0.10	40 низкая вязкость	-50°C - +80°C	3-20	24	Для пластмассовых, резиновых деталей ручной сборки.
PR100	Прозрачн.	0.15	100	-50°C - +80°C	10-30	24	Быстрое и прочное склеивание резин и пластика. Рекомендуется к использованию на плотно прилегающих, гладких поверхностях.
PR1500	Прозрачн.	0.20	1500	-50°C - +80°C	20-100	24	Быстро отверждаемый клей для резины.
Цианоакрилатные клеи малочувствительные к состоянию поверхности							
SI100	Прозрачн.	0.15	100 жидкий	-50°C - +80°C	3-30	24	Применяется при обработке древесины, багажа и ткани, бижутерии, кожи.
SI1500	Прозрачн.	0.20	1500 вязкий	-50°C - +80°C	3-30	24	
SIGel	Прозрачн.	0.50	50-90.000	-50°C - +80°C	3-30	24	Промышленный гель для максимального заполнения пустот. Универсален в применении: автомобили, потребительские товары, игрушки, резиновые, пластмассовые детали.
Цианоакрилатные клеи очень быстрого действия							
SF20	Прозрачн.	0.10	20	-50°C - +80°C	3-30	24	Для склеивания пластмасс и резины: автомобили, бытовые приборы, кожа, ручной инструмент, электроника, приводные инструменты. *SF100 - быстрое отверждение, высокая прочность соединения с ЭПДМ и другими эластомерами.
SF100	Прозрачн.	0.15	90	-50°C - +80°C	3-30	24	